

TENCO®

FIȘĂ DE PRODUS | MARTIE 2023



 **HOLCIM**

TENCO®

MC 12,5

Liant aditivat pentru zidărie și tencuială



40 kg

20 kg

Tenco® este un liant special, cu amprentă redusă de CO₂, utilizat la prepararea mortarelor de zidărie și tencuială.

Domenii de utilizare

- Mortare pentru zidărie portantă și neportantă;
- Mortare pentru tencuieli interioare și exterioare, pe toate tipurile de suport: cărămidă, BCA, elemente prefabricate din beton.

Tipuri și clase de betoane recomandate

Este recomandat pentru prepararea tuturor claselor de mortare de zidărie și tencuială:

- Zidărie – clasele M1 - M10 cf. SR EN 998-2:2016 (corespund mărcilor vechi de mortare de zidărie M10Z- M100Z);
- Tencuială (de interior și exterior) – clasele CS I - CS IV cf. SR EN 998-1:2016 (corespund mărcilor vechi de mortare M10T - M100T).

Eticheta Verde Holcim

CLASA CLIMATICĂ

A+

A+

A

B

C

>50%

30-50%

10-30%

<10%

D Nivel de referință - 0% reducere emisii CO₂

CLASA CLIMATICĂ

Nivelul de reducere emisii CO₂, față de media europeană (CEM I EU 27, conform GNR PROJECT Reporting CO₂, 2020).

SOLUȚIILE A++

Contactează reprezentantul Holcim pentru a afla cum poți reduce până la 100% emisiile de CO₂ din proiectul tău.



Avantajele TENCO



Eficiență

- Preparare foarte ușoară a mortarelor; fiind un liant aditivat, are nevoie doar de nisip și apă pentru a se obține mortarul ideal;
- Lucrabilitatea mortarului preparat cu Tenco® este excelentă și se menține timp îndelungat;
- Tencuire ușoară și rapidă, manuală sau mecanizată
Consum redus de material pe metru pătrat;
- Tencuiala finală nu mai necesită gletuire, în cazul utilizării nisipului de până la 1 mm;



Rezultate superioare

- Aderență superioară la toate tipurile de blocuri de zidărie (BCA, cărămidă, bolțari) și la toate tipurile de straturi suport pentru tencuieli;
- Tendință redusă de fisurare;
- Risc scăzut de eflorescență;
- Finisaj îmbunătățit al suprafețelor (poate fi folosit pentru mortare decorative – prin adăugare de pigmenti);
- Bună rezistență la îngheț, durabilitate.



CONFORM SR EN 413-1:2011

CARACTERISTICILE ESENȚIALE	PERFORMANȚA DECLARATĂ
Componente și compoziție [% de masă]:	
- Clincher (K)	min.40
- Aditivi	max.1
Timp inițial de priză [min.]	min. 60
Stabilitate (expansiune) [mm.]	max. 10
Rezistență la compresiune: inițială [MPa]	min. 7
Rezistență la compresiune: standard [MPa]	min. 12,5
Conținut de sulfatți (sub formă de SO ₃) [%]	max. 3,5
Conținut de cloruri [%]	max. 0,1
Conținut de aer [% de volum]	min. 8 / max. 22
Reținere de apă [% de masă]	min. 80
Finețe de măcinare, exprimată prin reziduu pe sită de 90 m [%]	max. 15
Conținut de crom hexavalent [%]	max. 0,0002

Informații suplimentare în Fișa cu Date de Securitate, disponibilă public pe www.holcim.ro.

La prepararea mortarelor cu Tenco® se utilizează nisip 0-4 mm (tencuială și zidărie), nisip 0-8 mm (zidărie) sau nisip 0-1 mm (tinci). Dozajele de liant, nisip și apă sunt precizate în rețetele orientative prezentate atât în ghid, cât și pe sac. Recomandăm amestecarea mecanizată a materialelor componente (Tenco®, nisip, apă).

IMPORTANT!

























- Mortarele preparate cu Tenco® nu necesită adăugare de var;
- Tenco® nu se utilizează la prepararea betoanelor;
- Tenco® nu se folosește la prepararea mortarelor care vin în contact cu ape agresive.

Mortare de zidărie



Clase de mortar indicate pentru tipurile de elemente de zidărie

Clasa	Tipuri de elemente de zidărie
M10	Cărămidă, beton
M5	Cărămidă, beton, BCA
M2,5	BCA

REȚETE ORIENTATIVE:

MATERIAL	CLASE DE MORTAR		
	M2,5	M5	M10
	1 sac = 20 kg	1 sac = 20 kg	1 sac = 20 kg
Apă	2,5 	2 	1,5 
Nisip uscat	32  sau 8 	25  sau 6,5 	20  sau 5 
Mortar obținut	9,5 	7,5 	6 
	1 sac = 40 kg	1 sac = 40 kg	1 sac = 40 kg
Apă	5 	4 	3 
Nisip uscat	64  sau 16 	50  sau 12,5 	40  sau 10 
Mortar obținut	19 	15 	12 

Legendă

 = găleată
 = lopată

1 găleată = 10 litri
 1 găleată = 4 lopeți

Atenție!

Volumele de nisip și apă pot varia în funcție de umiditatea și densitatea nisipului folosit în lucrarea respectivă. Dacă nisipul utilizat este umed, cantitatea de apă se reduce astfel încât să se obțină lucrabilitatea necesară.



Clasa	Tipuri de suport	Perete	Suprafață acoperită**(20 / 40 kg)
CS IV	Cărămidă, beton	Exterior/Interior*	6 / 12 mp
CS III	Cărămidă, beton	Interior	7 / 14,5 mp
CS II	BCA	Exterior	7 / 14,5 mp
CS II	BCA	Interior	8,5 / 17,5 mp

* pentru condiții speciale, încăperi cu umiditate ridicată (de ex. săli de baie, bucătării).

**grosimea stratului de tencuială 10 mm. Pentru grosimi mai mari, suprafețele se reduc proporțional.

REȚETE ORIENTATIVE:

MATERIAL	CLASE DE MORTAR		
	CS II	CS III	CS IV
	1 sac = 20 kg	1 sac = 20 kg	1 sac = 20 kg
Apă	2,5	2	2
Nisip uscat	30 sau 7,5	24 sau 6	18 sau 4,5
Mortar obținut	8,5	7	6
	1 sac = 40 kg	1 sac = 40 kg	1 sac = 40 kg
Apă	5	4	4
Nisip uscat	61 sau 15	48 sau 12	36 sau 9
Mortar obținut	17,5	14,5	12

Legendă

= găleată

= lopată

1 găleată = 10 litri

1 găleată = 4 lopeți

Atenție!

Volumele de nisip și apă pot varia în funcție de umiditatea și densitatea nisipului folosit în lucrarea respectivă. Dacă nisipul utilizat este umed, cantitatea de apă se reduce astfel încât să se obțină lucrabilitatea necesară.

Protejarea suprafețelor proaspăt tencuite

Suprafețele proaspăt tencuite trebuie protejate, până la întărirea mortarului, de următoarele acțiuni:

- Uscare forțată, care provoacă pierderea bruscă a apei din mortarul de pe suprafața tencuită, uscare care poate proveni de la curenți de aer, expunerea îndelungată la razele soarelui, supraîncălzirea încăperilor;
- Umiditate mare, care întârzie întărirea mortarului și îi modifică proprietățile;
- Înghețarea mortarelor înainte de uscarea lor.

Producție și livrare

Ambalare

- Saci de 20 kg sau de 40 kg, paletizați și înfoliați (greutate palet = 1,6 tone);
- Sacii sunt prevăzuți în interior cu folie de plastic, pentru protejarea liantului;
- Cement cu conținut redus de crom VI, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), pe toată durata de valabilitate, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare.



Recomandări și atenționări

Pentru obținerea unor lucrări de calitate, se recomandă:

- Păstrarea corespunzătoare a sacilor de Tenco® în locuri cu temperaturi pozitive, ferite de ploaie și umezeală;
- Respectarea termenului de valabilitate prescris de producător și inscripționat pe sac;
- Utilizarea de nisip fără impurități;
- Respectarea cantității de apă recomandată;
- Respectarea dozajelor în conformitate cu specificațiile produsului (rețeta orientativă);
- Umezirea suportului înainte de aplicarea mortarului/a apei;
- Aplicarea mortarului/a apei la temperaturi ale mediului cuprinse între +5°C și +30°C.

Pentru mai multe detalii privind dozajele orientative potrivite aplicației finale și recomandările cu privire la punerea în operă, consultați indicațiile de pe spatele sacului de Tenco®.

	Câmpulung	Aleșd	Terminale: Arad, Bistrița, București, Craiova, Roman, Satu Mare, Turda
PRODUS LA:	✓	✓	
LIVRAT DE LA:	✓	✓	✓

