

FOAM TECH

FIȘĂ DE PRODUS | IUNIE 2024



O SOLUȚIE EFICIENTĂ, PERFORMANTĂ ȘI DURABILĂ



Betonul FOAM TECH livrat în șantier este un material de construcții cu densitate redusă, bune proprietăți de izolare termică și rezistențe mecanice reduse. Betonul FOAM TECH se obține prin amestecarea cimentului cu apă, aditivi, adaosuri specifice și, uneori, nisip (0-4 mm) în cantități limitate. Materialul obținut după amestecare are consistența foarte fluidă, cu aspect de spumă. Compoziția omogenă a acestui material este stabilă la transport și pompare. După turnarea în cofraj, betonul dezvoltă rezistențe mecanice ca urmare a reacției de hidratare a cimentului.

În funcție de aplicație, se pot produce betoane FOAM TECH cu densități diferite, ce pot varia între 1.000 și 1.500 kg/m³. Aceste densități se obțin datorită golurilor create artificial în beton, uniform distribuite

în masa acestuia; aceste goluri sunt de regulă sferice, cu un diametru ce variază între 0,1 și 1,5 mm, forma lor fiind stabilă în timpul amestecării, transportului, pompării și nivelării betonului proaspăt. Betoanele FOAM TECH contribuie la reducerea semnificativă a încărcării structurale, au proprietăți foarte bune de izolare termică și fonică, asigurând totodată rezistența la compresiune adecvată utilizării preconizate.

Folosirea betonului FOAM TECH în lucrări de construcții nu a fost recunoscută până la sfârșitul anilor 1970, când a început să fie utilizat în Olanda pentru umplerea golurilor și pentru aplicații în lucrări geotehnice. Îmbunătățirile semnificative ale metodelor de producție, respectiv ale calității agenților de spumare în ultimii 15 ani, au dus la creșterea producției și extinderea gamei de aplicații.



Domenii de utilizare

- Lucrări de renovări și reparații de ridicare a cotei din proiect, cu impact minim asupra greutății structurii.
- Umpluturi temporare sau permanente.
- Construcția de elemente cu cerințe de termoizolare, fonoizolare sau cu densități mici, fără cerințe de rezistență la uzură mecanică (ex. acoperișuri tip terasă).
- Construcția de elemente de partiție cu încărcare minimă a structurii (pereți despărțitori neportanți).
- Închiderea structurilor scoase din uz.

Aplicații

- Construcții comerciale și rezidențiale:
 - suprabetonări
 - șape
 - lucrări de canalizare și servicii adiacente: strat suport, lucrări de umplutură
 - izolarea fundațiilor și a planșeelor
 - umplerea gropilor și a spațiilor libere.
- Lucrări de infrastructură: închiderea prin umplere a diverselor subtraversări; stabilizarea sprijinirilor; izolarea fundațiilor.

Aplicații în funcție de densitate

Holcim Foam Tech, disponibil în densități de 1.000–1.200 kg/m³ și 1.300–1.500 kg/m³, răspunde unor cerințe de construcție diverse, oferind soluții eficiente pentru lucrări de umplere și stabilizare, șape ușoare, elemente de zidărie, panouri pentru fațade, compartimentări arhitecturale.



AVANTAJE

Reducerea eforturilor în șantier:

- proces ușor și rapid de punere în operă, ce necesită doar turnare și nivelare cu eforturi minime
- poate fi pus în operă prin pompare, golurile de aer rămânând stabile în proces
- ideal pentru lucrări cu acces dificil
- nu necesită compactare
- poate fi îndepărtat ușor în cazul lucrărilor temporare.

Performanță și durabilitate:

- foarte bună izolare termică și fonică
- reduce încărcarea structurilor
- asigură umplerea completă a golurilor
- rezistență la foc
- amestec omogen, lucrabilitate sporită, risc redus de segregare.



CARACTERISTICI

- Densități de 1.000-1.500 kg/m³ , în funcție de solicitările proiectului
- Rezistențe la compresiune corelate cu densitățile cerințelor din proiect (tabel 1)
- Consistență fluidă, nu necesită compactare
- Conținutul de aer variază între 20%-80%
- Clasa de rezistență la foc: A1 (necombustibil), în conformitate cu EN ISO 1182.

Tabel 1. Tipuri de betoane FOAM TECH în funcție de densitatea în stare uscată și caracteristicile lor:		
Densitate în stare uscată	Rezistența la compresiune la 28 zile	Conductivitatea termică (λ)
1.000 - 1.200 kg/m ³	min. 3 MPa	0,30 - 0,32 W/mK
1.300 - 1.500 kg/m ³	min.5 MPa	0,33 - 0,35 W/mK



RECOMANDĂRI


- Betonul FOAM TECH poate fi turnat în element, direct din autobetonieră sau cu pompa. Pentru menținerea omogenității structurii poroase se va evita turnarea în straturi mai groase de 1 m la o turnare.
- Se va asigura închiderea etanșă a cofrajelor pentru a evita pierderile de material.
- Durata maximă de transport și aplicare este de aproximativ 1,5 ore de la momentul producerii.
- Betonul FOAM TECH nu necesită compactare.
- În cazul suprafețelor orizontale, betonul FOAM TECH se distribuie pe suprafața suport cu lopeți, teuri, apoi se finisează cu dreptar sau lipă.
- În cazul lucrărilor cu suprafața expusă, betonul se va proteja ca și în cazul betoanelor uzuale, tratarea lui împiedicând pierderea de apă în mod rapid și expunerea suprafeței la vânt, ploaie etc.
- Se va ține seama de evoluția rezistenței betonului FOAM TECH în programarea lucrărilor ulterioare și a circulației pe suprafață.
- Ca și în cazul betoanelor tradiționale, la punerea în operă și pe durata întăririi betonului trebuie să se țină cont de temperaturile exterioare, cu luarea de măsuri adecvate în cazul turnărilor ce au loc la temperaturi în afara intervalului uzual (5-30°C).
- Regulile privind betonarea în condiții de temperaturi extreme sunt descrise în normativele NE012-2:2022, C16-1984 și în materialele informative ale Holcim România.
- Atenție! Betonul FOAM TECH nu este un beton structural, armarea acestuia cu armatură convențională de tip oțel beton nu poate fi luată în calcul conform modelelor de calcul din practica curentă de proiectare.



Certificare BES 6001
Betoanele Holcim Romania sunt produse în mod responsabil, din resurse atent monitorizate.

UNDE POTI GĂSI FOAM TECH

BETONUL FOAM TECH ESTE
DISPONIBIL ÎN STAȚIILE NOASTRE
DE BETOANE DIN TOATĂ ȚARA.



● Stații de betoane Holcim Romania



**Contactează echipa Holcim
și află mai multe!**

Comandă FOAM TECH prin Holcim Direct!



Accesează platforma www.holcimdirect.ro



Descarcă aplicația pentru telefoane mobile

iOS App Store



Google Play



